



GUIDA UTILIZZO GEL UV LED MONOFASE BEIGE NAIL STORE

Gel UV Monofase Beige a media viscosità, autolivellante, tissotropico (= ha una maggiore densità). Risulta quindi più **stabili, resistente, non cola** ed è perfetto durante la stagione più calda, perchè si evitano spiacevoli sbavature e difficoltà di lavorazione dovute alla consistenza troppo liquida. **Rimane quindi "fermo" dove si applica. Adatto per refill e per la ricostruzione con cartina. Fotopolimerizzazione UV 36W in 120" o led 48" in 60".**

Perchè scegliere Gel UV Monofase Beige ?

- Tissotropico, viscosità media
- Autolivellante
- Polim.: 120" UV 36W
- Polim.: 60" Led 48W
- beige coprente
- Adatto per ricostruzione su tip o cartina
- Adatto come base, costruttore e sigillante
- Modellabile
- Flessibile, resistente, elastico
- Ideale anche per refill
- Semplice da stendere e lavorare
- Effetto camouflage naturale
- Nasconde le imperfezioni dell'unghia
- Uso professionale

Applicazione:

- Spingere indietro le cuticole con uno **spingicuticole** o se eccessivamente lunghe rimuoverle con l'aiuto della **punta per fresa per cuticole** oppure, per le meno esperte, con una pietra pomice.
- Opacizzare l'unghia con una lima buffer mattoncino o una **lima grana 100/180**.
- Eliminare l'eccesso di limatura con un **pennello di pulizia** o una **spazzolina**.
- Deidratare l'unghia con il **Primer** e attendere che asciughi all'aria in circa 30 secondi.
- Stendere uno strato di **Gel UV Monofase** e catalizzare in lampada UV 36W in 120" o led 48W in 60".
- Con il pennello prelevare una quantità abbondante di **Gel Monofase**, applicare al centro dell'unghia e formare una pallina. Creare la bombatura e modellare la parte posteriore dell'unghia e i laterali facendo attenzione a non toccare mai le cuticole altrimenti il gel salta. Catalizzare 2 minuti in lampada. In caso di allungamento applicare il gel costruttore tra il margine distale e la cartina facendo attenzione di "aggangiare" bene il margine distale e i laterali presenti dell'unghia naturale. I quadretti delle cartine sono la guida per la lunghezza e larghezza. Catalizzare 2 minuti in lampada.
- Togliere lo strato di dispersione con un **pad**, salviettina di cellulosa imbevuta di **Cleaner** sgrassatore unghie. In caso di allungamento togliere la cartina stringendola prima in punta e poi fare leva spingendo verso il basso e sfilarla delicatamente.
- Modellare e dare forma all'unghia con una lima
- Eliminare la polvere in eccesso
- Continuare la ricostruzione in base al risultato che si vuole ottenere (laccare l'unghia con un gel colorato, semipermanente, fare una french, o lasciare un aspetto naturale brillante)

Applicazione per refill, riempimento o ritocco per lasciare l'unghia con effetto naturale:

- Eliminare le imperfezioni, raccordare il gradino e rimettere in asse l'unghia
- Con un pennello per gel prelevare la quantità necessaria di gel monofase e applicarlo nella zona della ricrescita colmandola stendendolo fino in punta
- Polimerizzare in lampada UV 36W in 120" o led 48W in 60" (per unghie difficili utilizzare prima gel un primer)
- Essendo un gel autolivellante si distribuisce in modo uniforme sulla superficie delle unghie senza creare irregolarità. Dopo la catalizzazione eliminare lo strato di dispersione (appiccicoso) con una salviettina di cellulosa (pad) imbevuta di Cleaner sgrassatore unghie.
- Le unghie risulteranno lucide e il servizio di refill è terminato

Se vuoi vedere video o dirette facebook e instagram per questo prodotto seguici sui nostri canali social:

@tuttoperleunghie.it

<https://www.youtube.com/c/TuttoperleunghieOfficial>